

BACKSTOP NT TEXTURE

DS.PL.04.56.18

Membrana wodoszczelna z piaskiem.



WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji Backstop NT Texture i przez następne 96 godzin nie może być niższa niż +7°C i wyższa niż +25°C.

W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.).

Backstop NT Texture nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni powinno wynosić 1,5 %.

Nie stosować poniżej poziomu terenu.

Zalecamy myć wodą narzędzia bezpośrednio po zakończeniu aplikacji.

W przypadku stosowania membrany w miejscach połączeń/styków elementów okładzinowych podłoża, jak np. łączenia płyt g-k, należy miejsca te dodatkowo zabezpieczyć pasem siatki z włókna szklanego Standard Plus 150 o szerokości min. 200 mm zatopionym w warstwie Backstop NT Texture.

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Backstop NT Texture jest przeznaczony do stosowania jako powoka wodoszczelna pod płytki ceramiczne mocowane klejami.

PROPERTIES

Gęstość:	1,55 ÷ 1,75g /cm ³
pH:	8,8 ÷ 9,8
Maksymalna frakcja uziarnienia:	0,1 – 0,5 mm
Backstop NT Texture:	- zapobiega przenikaniu wody - gotowy do użycia - tworzy efektywną membranę nieprzeziąkliwą dla wody

OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Gotowa do użycia, wysoce wytrzymała, bezzementowa membrana wodoszczelna na bazie polimerów z dodatkiem piasku. Zapobiega przenikaniu wody.

WAGA/OPAKOWANIE

23,00 kg netto/ wiadro

ZUŻYCIE

0,65 – 0,80 kg/m²

Norma zużycia została ustalona przez autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni, jej przygotowania, techniki nakładania i doświadczenia wykonawcy.

dryvit

BACKSTOP NT TEXTURE

DS.PL.04.56.03

Membrana wodoszczelna z piaskiem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być równa, gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Bezpośrednio przed użyciem Backstop NT Texture należy dokładnie wymieszać. Nie dodawać cementu. Nie dodawać wody.

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Nakładać za pomocą pędzla, pacy lub wałka. Aplikacja Backstop NT Texture wymaga co najmniej dwóch warstw. Drugą warstw można nakładać po upływie 6 h od nałożenia pierwszej. Grubość każdej warstwy ok 1 mm.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach w temperaturze od 7°C do 38°C, maksimum 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

CZAS SCHNIĘCIA

Okolo 96 godzin w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu.

KONSERWACJA

Nie dotyczy.

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA

Produkt zgodny z PN-EN 14891:2012.

Deklaracja Właściwości Użytkowych:
DS.10.56.05

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.

DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE)
GRUDZIEŃ '2017

