

# DEMANDIT METALLIC

DS.PL.04.54.05

Akrylowa farba elewacyjna nadająca metaliczny wygląd.



## WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji farby Demandit Metallic i przez następne 24 godziny nie może być niższa niż +10°C i wyższa niż +25°C. W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić farbę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.). Farby Demandit Metallic nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed deszczem. Farby nie można stosować poniżej poziomu terenu. Zalecamy myć wodą narzędzia bezpośrednio po zakończeniu aplikacji

## OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Farba Demandit Metallic jest wysoce wytrzymałą powłoką, która nadaje elewacji metaliczny wygląd. Stosowana jako warstwa wierzchnia w układzie z farbą Demandit.

## ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY

Gęstość:	1,08 ÷ 1,15 g/cm <sup>3</sup>
pH:	8,8 ÷ 9,3
Farba Demandit Metallic:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trwale zabezpiecza powierzchnię przed wpływem czynników atmosferycznych</li><li>- Nadaje metaliczny wygląd</li><li>- zjawiskowy efekt na elewacji</li><li>- Posiada niską wodochłonność</li><li>- Jest wysoce odporna na szorowanie</li></ul>

## OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Gotowa do użycia, akrylowa farba elewacyjna. Tworzy jednolitą powłokę, nadaje elewacji metaliczny wygląd.

## KOLORYSTYKA

Dostępna w 20 kolorach

## WAGA/OPAKOWANIE

16,32 kg netto/wiadro

## ZUŻYCIE

Aplikacja natryskiem 0,20 – 0,23 kg/m<sup>2</sup>

Norma zużycia została ustalona przez autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni, jej przygotowania, techniki nakładania i doświadczenia wykonawcy.

**dryvit**

# DEMANDIT METALLIC

DS.PL.04.54.05

Akrylowa farba elewacyjna nadająca metaliczny wygląd.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. Farbę Demandit Metallic można aplikować na tynki Dryvit nowe oraz już istniejące. Tynki świeżo położone muszą całkowicie wyschnąć. W przypadku malowania kolor nowego tynku powinien być zbliżony do koloru farby. W każdym przypadku należy zastosować farbę Demandit. Farbą Demandit Metallic możemy uzyskać panele o wyglądzie powłok metalicznych. Najlepsze efekty uzyskuje się przy wymiarach panelu max. 1,5mx1,5m (2,3 m<sup>2</sup>).

## PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Bezpośrednio przed użyciem farby należy ją dokładnie wymieszać przy użyciu czystego mieszadła wolnoobrotowego ze stali nierdzewnej (400-500 obr/min). Czas mieszania 1-1,5 minuty. Nie wolno napowietrzyć farby. Dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości wody tylko i wyłącznie podczas aplikacji natryskiem.

## SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Przed przystąpieniem do malowania zaleca się wykonanie odpowiednio dużej próbki w celu akceptacji efektu. Właściwej oceny koloru i sposobu aplikacji można dokonać wyłącznie wykonując próbkę mock-up o powierzchni około 1,5 m x 1,5 m, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnych zalecanych powierzchni aplikacji (2,3 m<sup>2</sup>) bez oddzieleń. Demandit Metallic można nakładać metodą natryskową. Przy użyciu pędzla (100% nylon) lub wałka, z krótkim włosiem, ostatnie ruchy należy wykonać w jednym kierunku, by uzyskać wygląd gładkiej powierzchni. Aby uniknąć widocznych łączeń, ruch wałkiem należy wykonywać od jednej krawędzi do drugiej, bez odrywania wałka od podłoża. Aplikacja wałkiem lub pędzlem jest możliwa i zalecana wyłącznie w przypadku malowania wyprawy tynkarskiej Dryvit o uziarnieniu co najmniej 1,2 mm (Sandblast lub Sandpebble Fine), lub większym. Zaleca się stosowanie urządzenia do natrysku z podwójną regulacją ciśnienia. Dyszę należy trzymać w odległości ok. 25 cm od ściany. Natrysk wykonywać wolnym, zdecydowanym ruchem, tak aby kolejne pasy farby nakładały się na siebie. Natrysk wykonywać w sposób krzyżowy, najpierw ruchami poziomymi następnie pionowymi.

## WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze od 7°C do 38°C, maksimum 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

## CZAS SCHNIĘCIA

Okolo 24 godzin w temperaturze +20°C i przywilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu. Po upływie 6 godzin można przystąpić do nakładania drugiej warstwy.

## KONSERWACJA

Powierzchnię pomalowaną farbą Demandit Metallic można myć przy zastosowaniu środka Algo Stop. Po użyciu Algo Stop mytą powierzchnię należy spłukać wodą. Maksymalne ciśnienie mycia 120 atmosfer. Odległość dyszy myjącej od ściany powinna wynosić 0,4-0,5 m.

## DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA

Produkt zgodny z:

PN-C-81913:1998, ETA-16/0849

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH:

HK/B/0860/01/2014



Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Karta techniczna numer DS.PL.04.54.05 zastępuje kartę techniczną numer DS.54.04.4805

DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE)  
STYCZEŃ 2017

