

STUCCO BUILD

DS.PL.04.53.04

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia.



WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji i przez następne 48 godzin nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C. Temperatura materiału bezpośrednio przed aplikacją nie może przekraczać +25°C. Należy unikać nakładania tynku na podłoża bezpośrednio nasłonecznione i nie osłonięte przed wiatrem oraz deszczem. W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić powierzchnie aplikacji. Zalecamy myć wodą narzędzia bezpośrednio po zakończeniu prac.

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Tynk wyrównujący Stucco Build posiada doskonałe właściwości robocze i charakteryzuje się łatwością układania. Służy do wyrównywania powierzchni murów z cegły, betonu, pustaków i bloczków gazobetonowych przed nakładaniem tynków Dryvit. Stucco Build może być również stosowany do naprawy starych tynków mineralnych lub do wypełniania ubytków w podłożu.

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY

Gęstość:	1,6÷ 1,9 g/cm ³
Maksymalna frakcja uziarnienia:	0,1 – 0,5 mm
Wytrzymałość na ściskanie:	≥ CS III
Wytrzymałość na zginanie:	≥ 1,5 MPa
Przyczepność do podłoża:	≥ 0,3 MPa, B

OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Stucco Build jest suchą mieszanką, na bazie kruszyw i cementu, modyfikowana polimerami oraz wzmocnioną włóknami, dającą po rozrobieniu z wodą, wysokiej jakości zaprawą tynkarską.

KOLORYSTYKA

Szary

WAGA/OPAKOWANIE

25 kg netto/worek

ZUŻYCIE

6,5-7,5 kg/m² (warstwa grubości 5 mm)

Norma zużycia została ustalona przez autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni, jej przygotowania, techniki nakładania i doświadczenia wykonawcy.

dryvit

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. Łuszczące się farby, tynk oraz warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoża słabe lub silnie chłonne zaleca się uprzednio zagruntować środkiem gruntującym Strongsil, rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:8. Przed aplikacją tynku Stucco Build podłoże należy zwilżyć wodą, za pomocą natrysku lub szczotką.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Do czystego wiadra należy nalać ok. 4,5 - 5l czystej wody na każdy worek (25 kg) suchego proszku, a następnie dodawać suchą mieszankę i wymieszać mieszarką wolnoobrotową (ilość obrotów 400-500 obr/min) do momentu uzyskania jednorodnej masy. Następnie masę należy odstawić na ok. 5 minut, aby dojrzała. Przemieszać ponownie. Masa jest gotowa do użytku po dwukrotnym wymieszaniu. Zachowuje swoje właściwości przez ok. 3 godziny. Masę niewykorzystaną można zamknąć w szczelnym opakowaniu i wykorzystać następnego dnia. Należy pamiętać, że dodanie zbyt dużej ilości wody obniża parametry fizyczne i eksploatacyjne produktu. Do masy Stucco Build nie wolno dodawać żadnych domieszek – piasku czy cementu!

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Masę należy nakładać bezpośrednio na podłoże i wyrównywać do uzyskania pożądanego efektu. Do nakładania masy zaleca się stosowanie pacy ze stali nierdzewnej lub plastikowej bądź natryskowo.

Etap pierwszy: Masę należy aplikować w jednej warstwie o grubości ok. 5 mm. Należy wykonać obrzutek z zwiększoną ilością wody ok. 6l.

Etap drugi: Po stwardnieniu pierwszej warstwy należy nanieść warstwę tynku. Powierzchnię wyrównać przy użyciu szerokich pac lub łat prowadzonych po listwach podtynkowych.

Maksymalna całkowita grubość powłoki to 15 mm przy nakładaniu tynku w trzech warstwach. W przypadku naprawy miejscowych ubytków masę można nakładać do głębokości 40 mm.

Aplikację tynków Drytex można przeprowadzać po całkowitym wyschnięciu i uzyskaniu twardej powłoki po ok. 3-4 tygodniach. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odkurzyć.

Aplikację tynków Ultra-Tex, po okresie dojrzewania tynku Stucco Build ok. 2 tygodnie, należy rozpocząć po zagruntowaniu podłoża preparatem Strongsil, a następnie przeszpachlować cienką warstwą zaprawy klejącej Genesis zmieszanej z cementem CEM I 32,5 lub zaprawą klejową Genesis z siatką wzmacniającą Standard Plus. Tak przygotowaną powierzchnię pomalować farbą podkładową Ultra-Tex PG.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od 4°C do 38°C, maksimum 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Opakowania chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych i wilgoci.

CZAS SCHNIĘCIA

Około 48 h w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej oraz w zależności od chłonności i przygotowania podłoża, jak i grubości warstwy czas schnięcia może ulec zmianie. Nakładanie kolejnej warstwy Stucco Build należy wykonać w możliwie najkrótszym czasie, zaraz po stwardnieniu poprzedniej warstwy (1-6 godzin). Czas pełnego dojrzewania wynosi min. 14 dni.

KONSERWACJA

Nie dotyczy.

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA

Produkt zgodny z PN-EN 998-1:2010

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.